

# «Ризокон™»

Среднее гладкое ПУ (1.5-2.0мм)

**Применение:** Для получения покрытий пола, выдерживающих механические воздействия умеренной интенсивности при движении колесного транспорта на резиновом и пластиковом ходу, пешеходов и тележек на резиновом и пластиковом ходу, а также химические воздействия воды, ГСМ, разбавленных кислот и щелочей средней интенсивности. Выдерживает перепады температур. Стойко к раскрытию трещин в основании до 0,8мм.

№	Операция	Материал	Расход кг/м <sup>2</sup>		Инструмент, способ
1.	Грунтовка	<b>Ризопокс™ – 1100 / Ризопур™ – 1700</b>	0.3 ÷ 0.4		Валик стойкий к растворителям с длиной ворса 12-18мм
2.	Лицевой слой	<b>Ризопур™ – 4120</b>	2.0 ÷ 3.0		Зубчатый шпатель или регулировочный тровель (ракель)
	ИТОГО				

**Общая толщина: 1.5 ÷ 2.0мм**

## Несколько рекомендаций по нанесению покрытия:

1. Требование к основанию смотри в описаниях к материалам.
2. После нанесения Ризопур™-4120 поверхность необходимо обработать игольчатым валиком.