



Поз.	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Толщина, мм
1	Разметка	Ризопур-5615 W	0,03	8,0-12,0
2	Защитный лак	Ризопур-5615 W	0,2	
3	Лицевой слой	Ризопур-5324	2,2	
4	Проявочный слой	Ризопур-5324	0,5	
5	Заполнение пор	Ризопур-3120	0,9	
6	Силовой слой	Резиновые маты типа Regupol	толщина 6/8/10 мм	
7	Клеевой слой	Ризопур-3120	1,5	
8	Грунтование	Ризопакс-1100/Ризопакс-3500	0,3	
9	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола "Ризотоп 2210"	-	по расчету

Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

				СП-03-02-10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Ризокон Спорт HG