Ризогард™ - 2250

Грунтовка-затворитель

Описание

Однокомпонентный низковязкий состав на основе водной дисперсии стиролакрилата.

Применение

Готовая к использованию дисперсия полимеров в воде, предназначена для изготовления грунтовки под сухие смеси **«Ризотоп™-2210»**; **«Ризотоп™-2220»**; **«Ризотоп™-2250»** и в качестве связующего состава к сухой смеси **«Ризотоп™-2250»**.

Преимущества

- Хорошо впитывается и проникает в бетон.
- Упрочняет основание.
- Быстро отверждается.
- Экономичен (малый расход).

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации Управления Роспотребнадзора по Тульской области
№ RU.71.ТЦ.01.015.Е.000173.09.11 от 01.09.2011 г.

Система применения

В качестве грунтовки для **«Ризотоп™-2220»**
«Ризогард™ - 2250» + 100% воды — 0,10÷0,20* кг/кв.м.
* – расход указан с учетом добавления воды и зависит от впитывающей способности основания.

В качестве грунтовки для **«Ризотоп™-2210» и «Ризотоп™-2250»**
«Ризогард™- 2250» + Портландцемент-500 (1:2) — 0,50÷0,70 кг/кв.м.**
** – грунтовка используется по технологии «свежий по свежему»

В качестве затворителя при изготовлении полимерцементного покрытия **«Ризотоп™-2250»** цветов
Натуральный
Зеленый
Сухую смесь 90 кг затворяют 6,8 кг. **«Ризогард™-2250».**

В качестве затворителя при изготовлении полимерцементного покрытия **«Ризотоп™-2250»** цветов
Белый
Красный
Черный
Сухую смесь 90 кг затворяют 8,6 кг. **«Ризогард™-2250»**.

Ограничения

- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Максимальная относительная влажность воздуха – 85%;
- Защита от дождя и протечек воды в течении 24 часов;
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия – + 5°С.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия – + 30°С

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, не содержать стоячей воды, капель росы.
Загрязнения, такие как песок, грязь, масло, смазки, остатки резины и т.д. удалить механически с помощью скребка или щетки.

Смешивание

В качестве грунтовки: Канистру с **«Ризогард™-2250»** перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое. Перелить в подходящую емкость количество, необходимое для нанесения, добавить расчетное кол-во воды и/или цемента, остаток плотно закрыть в заводской упаковке.

В качестве затворителя: Канистру с **«Ризогард™-2250»** перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое.
Перелить в подходящую емкость отмеренное количество, необходимое для затворения сухой смеси **«Ризотоп™-2250»**. Далее согласно технологии смешивания **«Ризотоп™-2250»**.

Нанесение

Для получения равномерного слоя **«Ризогард™-2250»** наносить валиком. Составы **«Ризотоп™-2210»** и **«Ризотоп™-2250»** укладывается по технологии «свежий по свежему». Рекомендуемая площадь рабочей захватки, обработанной грунтовкой, определяется скоростью укладки основных слоев **«Ризотоп™-2210» и «Ризотоп™-2250»**. Не допускать высыхания грунтовочного слоя.

Технические данные

Упаковка	Канистра	20 кг

Физические данные

Плотность при +20°С	(ГОСТ 28513 - 90)	1,01± 0,1 г/см^3
Реакционная способность	Время высыхания до степени 3,при температуре 20 ± 2°С, ч, не более (ГОСТ 19007 - 73)	6

Хранение

Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°С до +30°С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.

Гарантийный срок

12 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

Меры безопасности

Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой, при необходимости обратитесь к врачу.
В жидком состоянии **«Ризогард™-2250»** может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо его проникновение в почву.

Очистка

По окончании работы инструмент вымыть водой.
Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

Для обращений, предложений и рекламаций: proposal@cmt-product.ru.