

Ризопур™ - 5200 PurCem™

Универсальное полиуретан-цементное покрытие пола с высокой химической стойкостью

Описание

Самонивелирующееся, износостойкое, химически стойкое покрытие пола с гладкой поверхностью в системах покрытия пола Ризо-кон™. Образует матовую, гладкую или шероховатую (зависит от типа конструкции) нескользящую поверхность. Шероховатые, химически стойкие покрытия пола с высокой термической стойкостью в системах покрытия пола **Ризокон™**. Окраска плитуса PurCem.

Применение

Используется в строящихся и реконструируемых зданиях различного назначения: гаражах, автостоянках, станциях технического обслуживания, паркингах, лабораториях, холодильниках и морозильниках, на предприятиях легкой, пищевой (мясомолочной, ликеро-водочной, кондитерской и т.д.), фармацевтической промышленности, объектах машиностроения, сельскохозяйственного производства (цеха откорма и убоя), жилищно-коммунального хозяйства.

Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон; цементно-песчаная стяжка; камень.

Преимущества

- высокая химическая стойкость;
- высокая прочность;
- высокая износостойкость;
- высокая термостойкость (зависит от толщины покрытия);
- хорошая устойчивость к износу и царапанью;
- наносится на наклонные и вертикальные поверхности;
- наносится на влажное основание;
- легкий монтаж (нанесение) покрытия;
- возможно применение в условиях улицы.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.000828.04.21 от 19.04.2021 г.

Сертификат пожарной безопасности № РОСС.RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00021 21 от 11.06.2021 г.

Система применения

1. Самонивелирующееся покрытие толщиной 1,5-2,5 мм			
1	Грунтование	Ризопур-5200 PurCem грунтовка	0,4-0,6 кг/м ²
2	Лицевой слой	1,5 мм Ризопур-5200 PurCem + + 70-80% кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм	1,5-1,6 кг/м ² 0,9-1,0 кг/м ²
		2,0 мм Ризопур-5200 PurCem + + 80-100% кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм	1,9-2,0 кг/м ² 1,6-2,0 кг/м ²
		2,5 мм Ризопур-5200 PurCem + + 100-120% кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм	2,2-2,3 кг/м ² 2,3-2,5 кг/м ²
2. Шероховатое покрытие толщиной 2,5-3,5 мм			
1	Грунтование	Ризопокс-3500, Ризопур-5200 PurCem грунтовка	0,4-0,6 кг/м ²
	Присыпка кварцевым песком	Кварцевый песок фр. 0,4-0,8/0,8-1,4 мм	0,4-0,6 кг/м ²
2	Основной слой	Ризопур-5200 PurCem	1,2-1,8 кг/м ^{2**}
	Засыпка кварцевым песком	Кварцевый песок фр. 0,4-0,8/0,8-1,4 мм	3,0-4,5 кг/м ²
3	Лицевой слой	Ризопур-5200 PurCem	0,9-1,4 кг/мм ^{2**}
3. Окраска плитуса PurCem. Обновление покрытия PurCem			
1	Лицевой слой	Ризопур-5200 PurCem (в 2-3 слоя)	2-3 по 0,15-0,30 кг/м ²

* зависит от фракции песка

Ограничения

- Если существует опасность капиллярного подъема грунтовых вод к основанию – необходимо выполнить гидроизоляцию;
- Влажность основания ≤ 6%;
- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Прочность основания не менее 25 МПа (СП 71.13330.2017);

- Прочность основания на отрыв не менее 1,5 МПа (СП 71.13330.2017);
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия – + 15°C.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия – + 25°C.
- Относительная влажность воздуха – не более 80 %.
- Температура основания должна быть на 3°C больше измеренной точки росы;
- Диапазон рабочих температур при толщине 3 мм до +70°C;
- Перемешивать компоненты А+В+С не менее 3 минут! Недостаточное время перемешивания приводит к образованию дефектов покрытия;
- Под воздействием солнечного света возможны изменения оттенка.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть без повреждений, чистой, не содержать стоячей воды, без следов цементного молока, грязи, масла и не содержать непрочные и прилипшие частицы. Для подготовки применять такие методы как шлифовка, фрезеровка или дробеструйная обработка. После этого поверхность обеспылить. Подготовленную поверхность тщательно загрунтовать грунтовкой так, чтобы заполнить все поры. Для грунтования применять материал **Ризопокс-3500** либо **Ризопур-5200 PurCem грунтовка**. Если грунтовка впиталась в основание, необходимо нанести ее повторно, чтобы не осталось сухих мест.

До нанесения покрытия пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места перепадов (неровности) основания должны быть отремонтированы и выровнены с помощью ремонтных составов на основе эпоксидных смол **Ризопокс-3500 / Ризопокс-4400**, наполненных прокаленным кварцевым песком марки **Ризодек™** или составом **Ризопур-5200/5201 PurCem** с кварцевым песком.

Внимание:

1. По периметру всех несущих и ограждающих конструкций (стены и колонны), вдоль каналов, лотков, прямков и пр., карт бетонирования необходимо устройство технологического пропила.
2. Максимально допустимый размер «карты» технологических пропилов 3×3 м.
3. Для условий эксплуатации, связанных с воздействием отрицательных температур или частыми перепадами через 0 гр. Цельсия, рекомендуется уменьшить шаг расположения технологических пропилов до 1,5×1,5 м. Глубина технологического пропила должна быть 6-10 мм, а ширина – 5 мм.
4. Одновременно с нанесением покрытия шов заполняется свежим составом Ризопур™ - 5200 PurCem™ краска с кварцевым песком, покрытие устраивается «свежее по свежему».
5. Время между шпаклевкой технологических пропилов и укладкой слоя не должно превышать 10 минут при температуре основания +20°C.

Смешивание

1. Энергично встряхнуть несколько раз канистру с компонентом А. Открыть канистру и перелить её содержимое в чистую ёмкость.
2. Вскрыть канистру с компонентом В, вылить в ёмкость её содержимое полностью и перемешать (А+В) в течение 1 минуты при помощи низкооборотистого (300-400 об/мин) миксера с винтовыми насадками.
3. Не прекращая перемешивания, добавить в ёмкость компонент С и тщательно перемешать в течение 3 минут.
4. Для самонивелирующегося покрытия: одновременно с добавлением компонента С добавляем также кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм и перемешиваем всё вместе в течение 3 минут.

Важно:

Недостаточное время перемешивания приводит к образованию дефектов покрытия.

При необходимости перед добавлением в смесь компонента С перемешать его в чистой ёмкости в сухом виде в течение 2-3 мин.

Нанесение

Окраска: валиком.

Шероховатое покрытие: металлический или резиновый тровель (скребок).

Самонивелирующееся покрытие: штырьковая ракла.

Время отверждения грунтовок

Температура основания	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Ризопур™-5200 PurCem грунтовка (min), час	36	24	12
Ризопокс™-1100 (min), час	18	12	6
Ризопокс™-3500 (min), час	24	16	12

Несоблюдение времени отверждения приводит к дефектам покрытия в виде отслоений, вздутий, пузырей по всей поверхности.

Технические данные

Цвет	Тёмно-серый, красно-кирпичный, жёлтый, синий, зелёный, светло-серый, коричневый		
Соотношение компонентов	А+В : С по весу	2,2 : 1,4	
Упаковка (А+В+С)			3,6 кг 10,8 кг

Физические данные

Плотность при 20°C	Компонент А+В+С	1,4 г/см ³		
Реакционная способность	Время жизни (1 кг) Компонент А+В+С	+15°C	+20°C	+25°C
		30 мин.	20 мин.	15 мин.
	Время отверждения Можно ходить спустя Полная механическая нагрузка Химические воздействия	+15°C	+20°C	+25°C
		2 сут.	1,5 сут.	1 сут.
5 сут.		3 сут.	2 сут.	
	14 сут.	10 сут.	7 сут.	
Пожарно-технические характеристики	группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) группа распространения пламени (ГОСТ Р51032-97) дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89) токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89)	В1; РП1; Д2; Т2.		
Механические свойства (14 сут./+20°C)	Адгезия покрытия при отрыве от бетона, не менее (ГОСТ 28574-90)	2 МПа		
	Твёрдость по Шору D (ASTM D2240)	82		
	Износостойкость по Taber H22/1000 г/1000 циклов (самонивелирующееся покрытие)	290 мг		

Химическая стойкость

Обладает устойчивостью к воздействию воды, щелочей, минеральных масел, бензина, спиртов, разбавленных органических и неорганических кислот.

Полный список: см. таблицу химической стойкости.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Компонент С хранить при относительной влажности воздуха не более 60%.

Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты.

Не допускается замораживание при хранении и транспортировке.

Гарантийный срок

6 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

Меры безопасности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидком состоянии компоненты А и В могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.

Очистка инструмента

Для снятия не затвердевшего материала с инструмента использовать органический растворитель или промыть водой. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления. За дополнительной информацией обращаться к местному представителю компании

Для обращений, предложений и рекламаций: proposal@cmt-product.ru.