

Ризопур™ - 5324

Самонивелирующееся полиуретановое покрытие пола

Описание

Двухкомпонентный состав на основе полиуретановой смолы, не содержит растворителя.

Применение

В системах покрытий пола «Ризокоп™ Sport» в качестве базового или самостоятельного наливного слоя для устройства водонепроницаемых эластичных покрытий, в системе универсального спортивного покрытия «HG».

Устройство эластичных покрытий на игровых площадках, таких как теннисные корты и т.д.

Преимущества

- высокая эластичность;
- применяется внутри помещений и на улице;
- не имеет запаха;
- отличная растекаемость.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.E.000826.04.21 от 19.04.2021 г.

Пожарный сертификат № РОСС.RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00022 от 11.06.2021 г.

Система применения

Ризокоп™ «Ризопур – MT. Sport»

1. Грунтовка «Ризопокс™ - 1100» (в зависимости от впитывающей способности основания)	0,3-0,4 кг/кв.м за 1-2 слоя
2. Силовой слой «Ризопур™ - 5324»	5,6 кг/кв.м.
3. Лицевой слой «Ризопур™ - 5615W»	0,3 кг/кв.м.

Ризокоп™ «Ризопур – MT EPDM Sport»

1. Грунтовка «Ризопокс™ - 1100» (в зависимости от впитывающей способности основания)	0,3-0,4 кг/кв.м за 1-2 слоя
2. Силовой слой «Ризопур™ - 5324»	4,0 кг/кв.м.
3. Лицевой слой EPDM-гранулят фракции 1-4 мм	3,5 кг/кв.м.

Ограничения

- температура материала при работе 15-25°C;
- минимальная температура основания при нанесении покрытия – + 10°C.
- максимальная температура основания при нанесении покрытия – + 40°C.
- относительная влажность воздуха – не более 70%.
- температура основания должна быть на 3°C больше измеренной точки росы.
- не допускать прямого воздействия воды в процессе отверждения (дождь, вода, роса и т.д.).
- высокая температура и влажность ускоряют процесс отверждения;
- низкая температура и влажность замедляют процесс отверждения.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть без повреждений, чистой, сухой (влажность не более 4%), без следов цементного молока, грязи, масла и не содержать непрочные и прилипшие частицы. Прочность основания на сжатие не менее 150 кгс/кв.см. Прочность на отрыв – не менее 1,5Н/кв. мм.

Пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места перепадов (неровности) основания должны быть предварительно отремонтированы и выровнены. Необходимо обеспечить ровность основания (перепад не более 2 мм на 2-х метровой рейке).

Смешивание

Вскрыть ведро с компонентом А, перемешать его в заводской упаковке при помощи низкооборотистой (300-450 об./мин) электродрели с винтовой насадкой в течение 2 мин. Вскрыть ведро с компонентом В, вылить его полностью в емкость с компонентом А и тщательно перемешать в течение 2 мин. электрическим смесителем. Перелить состав в другую тару и перемешать в ней в течение 1 мин.

Нанесение

Вылить состав на подготовленное основание и равномерно распределить его по поверхности необходимой толщиной при помощи зубчатого шпателя или другого инструмента. Для лучшего удаления воздуха и получения равномерной толщины обработать поверхность игольчатым валиком через 10-15 минут после нанесения.

Через 10-15 минут после нанесения засыпать поверхность EPDM-гранулятом (если это предусмотрено конструкцией).

Технические данные

Внешний вид	Зеленый (приблизительно RAL 6021), бежевый (приблизительно RAL 1001), голубой (приблизительно RAL 5024), кирпично-красный, серый (приблизительно RAL 7038).		
Соотношение компонентов	A : B по весу	3,85 : 1	
Упаковка (A+B)	Металлическое ведро	25 кг	

Физические данные

Плотность при +23 °C	(ГОСТ 28513-90)	1.43 г/см ³		
Вязкость при +23 °C	ГОСТ 25276-82	1,8-3,0 Па•с		
Реакционная способность	<u>Время жизни (1 кг)</u> Компонент A+B	+12°C	+23°C	+30°C
		70 мин.	50 мин.	25 мин.
	<u>Время отверждения</u> Можно ходить спустя Можно удалять лишний EPDM-гранулятом			18 часов 24 часов
Механические свойства	Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80.	150 %;		
	Твердость (по Шору А)	65;		
	Прочность при разрыве ГОСТ 11262-80*	7,0 МПа.		

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей.

Гарантийный срок

12 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

Меры безопасности

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Компонент является пожароопасным – не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала и производства работ. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.

В жидком состоянии компонент может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также не допускать проникновение в почву.

Очистка инструмента

Использовать органический растворитель для снятия не затвердевшего материала с инструмента. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

Для обращений, предложений и рекламаций: proposal@cmt-product.ru.